Mallette de reconstitution corono-radiculaire

Reconstitution directe ou indirecte avec tenon fibré

Protocole illustré

Coffret de 36 **matrices** de diamètres différents

Coffret de tenons fibre de verre translucides **DENTOCLIC**
20 tenons cylindro-coniques
(8 violets Ø 1 mm,
8 blancs Ø 1,2 mm,
4 rouges Ø 1,4 mm)
+ 3 forets correspondants DentoClic + 1 foret pilote
+ 1 clé manuelle
+ réglette de calibrage

Composite de Reconstitution **DENTOCORE BODY**
1 seringue 5 ml - teinte A3
+ 10 embouts mélangeurs
+ 5 pointes intra-orales fines
+ 5 pointes intra-orales extra-fines

Adhésif
1 flacon d'adhésif IPERBOND ULTRA de 5 ml
+ 1 flacon de chémoactivateur **IPERBOND ULTRA ACTIVATOR** de 3 ml
+ 50 applicateurs coniques
+ godet de mélange

Gel de mordançage **DENTOETCH**
2 seringues de 1,2 ml
+ 6 embouts

Silane **SILANEA**
1 seringue de 1,2 ml
+ 3 embouts

AVANTAGES

- Tous les matériaux et accessoires pour une reconstitution avec tenon fibré réunis en **une mallette** !
- Économie de **35 %** par rapport à l'achat individuel des produits
- **Compatibilité** garantie
- Protocole validé par les plus grands universitaires
- L'assurance d'une reconstitution corono-radiculaire réussie

TRUCS & ASTUCES

- Un nettoyage à l'EDTA avec des brossettes fines (type Rotoprox - Hager Werken) suivi d'ultra-sons est très efficace pour s'assurer de la propreté du canal
- Dans les cas de fortes pertes de substance avec une mise en œuvre du collage difficile, penser aux inlays core ou aux reconstitutions corono-radiculaires fibrées en méthode indirecte. Parlez-en à votre prothésiste

PROTOCOLE

Vue préopératoire. Il s'agit de réaliser une reconstitution corono-radiculaire sur la 11 dépulpée



Choix du tenon en fibre de verre et du foret correspondant en superposant la réglette de calibration sur la Rx

Désobturation du logement avec un foret Gates ou Largo jusqu'à la longueur de travail désirée

Préparation du logement avec le foret cylindro-conique calibré

Essai du tenon en fibre de verre



Section du tenon avec un disque diamanté tenu perpendiculaire au tenon ou une pince coupante. Le conserver dans l'alcool jusqu'au collage



Mordancer le canal et la partie coronaire pendant 10 s, rincer 15 s et sécher modérément



Appliquer Silanea sur le tenon en fibre de verre et sécher

Mélanger Iperbond Ultra et Iperbond Ultra Activator en quantités égales



Appliquer le mélange sur le tenon en fibre de verre et sécher soigneusement



Appliquer le mélange pendant 20s. Sécher 5 s



Application d'une seconde couche pendant 5 s. Sécher 5 s



Photopolymériser les surfaces et le tenon pendant 20s

Enduire le tenon de Dentocore Body, puis injecter Dentocore Body dans le canal



Mettre en place le tenon dans le canal



Sélection de la matrice. Ajustement de la hauteur et du feston gingival. Perçage d'évents

Injecter DentoCore Body dans une matrice

Mettre la matrice en place



Photopolymériser 5 s et nettoyer les excès. Photopolymériser 20s

Déposer la matrice et mettre en forme la reconstitution

Vue postopératoire

Photos du Dr Simon Perelmuter

Référence

Mallette Itena	MARED-FR

Pour plus d'informations, référez-vous aux pages suivantes :
- Tenons Fibre de verre, page 38
- Iperbond Ultra, page 16
- DentoCore Body, page 44